



木材用の耐久性・撥水性
耐薬品性・高硬度クリアコート剤

【 WC-3 】

WC-3型セラミックスコーティング剤は木材に耐久性・撥水性・耐薬品性・高硬度を付与するクリアコート剤として開発された無溶剤の1液型の無機塗料です。

【使用方法】

1. 下地処理

基材表面の汚れを除き電動カンナやサンドペーパー等で表面研磨をしてください。
基材表面が撥水性ですと塗料が含浸せず効果を発揮できません。

2. コーティング剤の調整

WC-3型セラミックスコーティング剤は軽く攪拌してからご使用下さい。
必要により濾過を行って下さい。

3. コーティング

十分に乾燥した被塗布物に刷毛、コテ刷毛などで塗布します。
塗料使用量は基材の吸い込み状態によりますが50～100g/m²です。
塗装後10～30秒程でウエスなどで余分な塗料を拭き取ってください。
重ね塗りも可能です。
常温で24時間乾燥させてください。
乾燥が不十分な場合に水を接触させると塗膜が白化しますのでご注意下さい。

【性状】

科目	性状
外 観	黄味透明液
主成分	シリカ
希釈・洗浄剤	メタノール
可使用期間	3カ月